



*) Krav bundet bärlager, dränerande

Bitumenhalt: Krav \geq 4,5%

Hålrum: Skall ligga mellan 20 och 25%

Lagertjocklek: 120 mm

Utläggning: Varje lager skall vara minst tre gånger stenstorleken tjock så att krossad sten vid packning minimeras.

Packning: Skall pågå på varje lager så länge som vältspår syns på ytan. Antal vältar 2 st.

Jämnhet: Slutlig beläggningyta får ej uppvisa större ojämnheter än 6 mm relativt en 5m rätskiva utlagd i beläggningsdragets längdriktning.

Provning: På uppborrade provkroppar (2st) bestäms bitumenhalt, hålrumshalt och tjocklek. Borrplatser tas ut av bygglidare.

REV. A	2016-04-15	Kopiering av cykelbana med måttabning vid 3,50 och vid 4,00 samt text för storgatsten	LEL
REV. LITT.	REV.DATUM	REV. OMFATTNING	REV.
		STANDARDRITNING	
		Normalsektion Cykelfartsgata	
FÖRV. HANDLÄGGARE	DATUM	FORMAT	SKALA
Lena Törnros	2015-10-15	A3	1:100
			RITNINGNUMMER
			363/93-4541A